

MODELL-BEZEICHNUNG

Zusammensetzung des Flors: 70 % Wolle und 30 % Seide

Florstruktur: Schnittpol

	Caro basso	Caro medio	Caro alto
Gesamtdicke in mm (ungefähr):	15	21	28
Florhöhe über dem Grundgewebe in mm (ungefähr):	12	18	25

Struktur der Rückseite: latexbeschichtetes Gewebe

Rückseite: wasserbeständiger Latex

Herstellungstechnik: handgetuftet

Kinderarbeit: Die Herstellung der Casalis-Teppiche erfolgt garantiert ohne Kinderarbeit.

Verarbeitung: Umgelegte Säume geklebtes Tuftgewebe und auf der Unterseite mit Casalis-Klebeband bedeckt.

KOLLEKTIONSARIANTEN

Dessins: Die Caro-Kollektion umfasst keine Standarddessins, aber Dessins sind möglich durch die Verwendung unterschiedlicher Farbmotive, Einschneidungen oder eine Kombination aus beiden. Da Caro in einer gleichmäßigen Fläche abgeschnitten wird, raten wir von der Verwendung von Flächen unterschiedlicher Florhöhe ab.

Maße: Alle Teppiche werden auf Maß angefertigt. Standardmaße sind nicht erhältlich. Wenn die Breite kleiner als 490 cm ist, sind alle Maße möglich. Größere Breiten auf Anfrage.

Mögliche Formen: rund, oval, polygonal usw.

Maß- und Formabweichungen: Da die Casalis-Teppiche von Hand hergestellt werden, kann es in Form und Abmessungen zu geringen Abweichungen kommen. Diese Unvollkommenheiten gehören zum Charme handgefertigter Teppiche und geben keinen Anlass für Beschwerden.

Sonderfarben:

- möglich mit Hilfe von Farbreferenzkästen
- auf der Grundlage eines Referenzmusters (z. B. ein Stück Stoff)
- Muster nur als Farbponpon möglich

Farbabweichungen: Leichte Farbabweichungen zwischen verschiedenen Garnposten sind typisch für die Färbung von natürlichen Ausgangsmaterialien und stellen keinen triftigen Grund für Beschwerden dar.

EINSATZBEREICH

Allgemein: Caro basso und medio: starke Nutzung
möglich Caro alto: normale Nutzung

Allgemein	Caro basso und medio:	Caro alto
	Starke Nutzung	Normale Nutzung
Unter Esstisch mit Stühlen	Ja	Ja
In Sitzcken	Ja	Ja
Im Schlafzimmer	Ja	Ja
Öffentliche Gebäude (z. B. Hotelloobby,...)	Ja	Nein

Feuchte Räume (Badezimmer usw.): Nicht möglich aufgrund der Verrottungsgefahr der Naturfasern.

Auf Treppen: möglich

Bürostühle mit Rollen: nicht möglich

SPEZIFISCHE GEBRAUCHSANLEITUNG

Beim Empfang des neuen Teppichs: Entfernen Sie bei Erhalt des Teppichs sofort die Plastikumhüllung, um Feuchtwerden und Schimmelbildung zu vermeiden.

Teppichschoner: Teppichschoner sind nicht notwendig, aber wir empfehlen sie, um beispielsweise bleibende Druckstellen von Tisch- und Stuhlbeinen zu verhindern.

Unterteppich: Wenn auf dem Teppich keine schweren Gegenstände stehen, verhindert ein Unterteppich das Verrutschen.

Maßabweichungen: Die Teppiche von Casalis werden von Hand hergestellt. Form und Abmessungen können abweichen. Verlegen Sie den Teppich deshalb nicht entlang von geraden Bodenlinien, sondern bedecken Sie diese Linien mit dem Teppich, so dass eventuelle Unregelmäßigkeiten weniger auffallen.

Verfärbung des Unterbodens: Die Rückseite beeinträchtigt den darunter liegenden Boden nicht.

Verwendung als Teppichboden: Die Caro-Modelle können auch als Teppichboden verwendet werden. In diesem Fall wird der Teppich in der Form des jeweiligen Raumes hergestellt und an den Borten ein zusätzlicher Rand gelassen, so dass der Teppich vor Ort sehr schön auf Maß geschnitten werden kann. Um Ausfransen zu verhindern, wird der Teppich nach dem Schneiden an den Rändern verklebt. Eine einfache Lösung ist es, den gesamten Teppich mit einer Latexschicht zu versehen.

Der Teppich wird nachfolgend am Boden verklebt oder von einer Wand zur anderen gespannt. Das Spannen hat den Vorteil, dass der Teppich einfach wieder entfernt werden kann. Informieren Sie sich bei einem sachkundigen Innenraumausstatter, welche Methode für den entsprechenden Raum am besten geeignet ist.

Flusen: Alle Teppiche mit einem gesponnenen Schnittpol verlieren anfänglich Fasern. Das ist typisch für gesponnene Game und wird mit der Zeit weniger. Das Flusen dauert durchschnittlich 6 bis 24 Monate und hängt von der Nutzungsintensität ab (Begehen, Staubsaugen).

Alterung: Wie alle Gebrauchsgegenstände unterliegen auch Teppiche einer Alterung. Regelmäßiges Drehen des Teppichs sorgt für eine gleichmäßige Alterung des

Teppichs.

SPEZIFISCHE PFLEGEINFORMATIONEN

Staubsaugen: Ein neuer Caro-Teppich verliert Fasern. Das ist typisch für die verwendete Wolle. Saugen Sie regelmäßig Staub auf dem Teppich, um lose Fasern zu entfernen.

Wie altert der Teppich?

Aussehensveränderung textiler Bodenbeläge mit Hilfe des Hexapodgerätes - ISO 10361 (2000).

Allgemein	Caro basso	Caro medio	Caro alto
Gewichtsverlust nach 12 000 Übergängen in %	0,72	0,84	0,8
Aussehensveränd. nach 12 000 Übergängen	3	3	2
Farbveränderung nach 12 000 Übergängen	>=2	>=2	>=2
Nutzungsklasse	Stark	Stark	Normal

Schlussfolgerung: Der Florverlust nach 12 000 Übergängen ist für alle Modelle kleiner als 1 %. Das bedeutet, dass das Fusseln mit Sicherheit nicht zu einer sichtbaren Verarmung des Teppichs führen wird. Die Nutzungsklasse für Caro basso und medio ist "stark". Diese Modelle eignen sich für die am stärksten beanspruchten Räume im Haus und in öffentlichen Gebäuden. Für Caro alto ist die Nutzungsklasse "normal".

Kann sich der Teppich durch Sonnenlicht verfärben?

Lichtechtheitsprüfung - ISO 105 B02 (1994 / Rev. 1998 und 2000).

Testergebnisse:

Lichtechtheit durchschnittlicher Farben 6-7
Lichtechtheit von Pastellfarben 6

Schlussfolgerung: Caro ist lichteht. Es ist jedoch besser, Teppiche keinem direkten Sonnenlicht auszusetzen.

Was geschieht, wenn ein Feuerfunke auf den Teppich fällt?

Entzündbarkeit textiler Bodenbeläge - Handelsstandard der USA: Oberflächenentflammbarkeit
Testergebnisse: Die maximale Entfernung zwischen dem Brandherd und der beschädigten Zone beträgt für Caro 9,1 mm. Die Flamme breitet sich demzufolge mit nur ± 4 mm aus.

Schlussfolgerung: Die Flamme breitet sich nicht stark aus und es besteht keine Gefahr für andere brennbare Raumgegenstände. Ein Funke hinterlässt aber einen hässlichen Brandfleck auf dem Teppich. Seien Sie mit Feuer stets vorsichtig und schirmen den Teppich von einem offenen Kamin ab.

Wie stark sind beispielsweise Druckstellen von Stuhl- und Tischbeinen zu sehen?

Statische Belastung - ISO 3416 (1975).

Testergebnisse:

- Caro basso besitzt nach 24 Stunden eine Eindringtiefe von 1.28 mm bzw. 10.67 %.
- Caro medio besitzt nach 24 Stunden eine Eindringtiefe von 0,6 mm bzw. 3,3 %.
- Caro alto besitzt nach 24 Stunden eine Eindringtiefe von 3,33 mm bzw. 13,3 %.

Schlussfolgerung: Durch den hohen Wollanteil weist Caro eine hohe Elastizität auf. Aber durch die gleichmäßige Oberfläche fallen Unregelmäßigkeiten trotzdem schnell auf. Deshalb wird der Einsatz eines Teppichschoners empfohlen.


Ist der Teppich bei Fußbodenheizung verwendbar?

Wärmedurchlasswiderstand (WDW) mit dem Tecosy-Gerät: 1-Platten-Methode

Testergebnis: Der Wärmedurchlasswiderstand beträgt mit dem Tecosy-Gerät 0,13; 0,15; 0,15 für Caro basso, medio bzw. alto.

Schlussfolgerung: Der Caro erzielt bei diesem Test einen mittleren Wert. Unter normalen Umständen dürfte es kein Problem darstellen, einen Caro-Teppich mit einer Fußbodenheizung zu kombinieren. Wenn Caro allerdings als Teppichboden oder Teppich mit einer Oberfläche von mehr als 60 % der gesamten Bodenoberfläche verwendet wird, kann neben der Fußbodenheizung eine zusätzliche Heizquelle notwendig sein. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Architekten oder Installateur, da verschiedene Aspekte die Effizienz einer Fußbodenheizung beeinflussen.

Um Austrocknung zu vermeiden ist es bei Verwendung einer Fußbodenheizung ratsam, den Teppich mit einem Wasserzerstäuber zu befeuchten. Der Teppich sieht dann frischer aus und flust weniger.




BEIGE-E



BEIGE-F



5M



6M



7M



10G



2G



3G



1M



2M



3M