

## DESCRIPTION DE LA QUALITÉ

**Composition du velours** : 70 % de laine et 30 % de soie.

**Structure du velours** : velours coupé.

	Caro basso	Caro medio	Caro alto
Épaisseur totale en mm (approx) :	15	21	28
Hauteur du velours au-dessus du support textile en mm (approx) :	12	18	25

**Structure du dos** : couche de latex.

**Dos** : latex résistant à l'eau.

**Méthode de fabrication** : tufté main.

**Travail des enfants** : les tapis Casalis sont fabriqués

sans recourir au travail des enfants.

**Finition** : bords repliés, support textile collé et recouvert

de ruban adhésif Casalis sur le dessous.

## DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS

**Motifs** : la collection Caro ne comporte pas de motifs standard, mais nous pouvons réaliser d'autres motifs grâce à des modifications de couleurs, des incisions ou une combinaison de celles-ci. Comme les tapis Caro sont uniformément rasés sur toute la surface, nous déconseillons d'utiliser plusieurs hauteurs de velours.

**Dimensions** : tous les tapis sont fabriqués sur mesure, il n'existe pas de dimensions standard. Toutes les dimensions sont possibles si la largeur est inférieure à 490 cm. Plus grandes largeurs disponibles sur demande.

**Formes possibles** : rondes, ovales, rectangulaires etc.

**Variations dans les dimensions et la forme** : comme les tapis Casalis sont fabriqués à la main, ils peuvent présenter de légères variations dans les dimensions et la forme. Ces imperfections font précisément tout le charme des tapis faits main et ne peuvent donc faire l'objet d'aucune réclamation.

**Coloris non standard** :

- sur la base de nos boîtes de coloris.

- sur la base d'un échantillon de référence (par ex., un morceau de tissu).

- échantillons disponibles uniquement sous forme d'éventail de couleurs.

**Différences de couleurs** : de légères différences de couleurs entre les lots de fils sont possibles, elles sont inhérentes à la teinture des matières premières naturelles et ne peuvent donc faire l'objet d'aucune réclamation.

## USAGE

**De manière générale** : Caro basso et medio : conçus

pour un usage intensif. Caro alto : usage normal.

De manière générale	Caro basso et medio	Caro alto
	Usage intensif	Usage normal
<b>Sous une table de salle à manger avec des chaises</b>	OK	OK
<b>Avec des canapés</b>	OK	OK
<b>Dans la chambre à coucher</b>	OK	OK
<b>Lieux publics</b> (par ex., les halls d'hôtels...)	OK	NON

**Zones humides (salle de bains etc.)** : impossible en raison du risque de pourrissement des fibres naturelles.

**Sur les escaliers** : possible.

**Chaises de bureau à roulettes** : impossible.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION SPÉCIFIQUES

**Réception du nouveau tapis** : après réception du tapis, sortez-le immédiatement de son emballage plastique pour éviter que l'humidité n'entraîne la formation de moisissures.

**Protecteurs de tapis** : l'utilisation de protecteurs de tapis n'est pas obligatoire, mais elle est néanmoins recommandée pour éviter que les pieds des tables ou chaises ne laissent de marques durables sur le tapis.

**Thibau**de : si le tapis n'est pas posé sous un meuble lourd, une thibau

**Variations dimensionnelles** : les tapis Casalis sont fabriqués à la main. La forme et les dimensions peuvent varier légèrement. Posez donc les bords de votre tapis non pas dans l'alignement mais au-dessus des joints du sol pour rendre les irrégularités moins visibles.

**Décoloration du sol** : le dos n'altère pas le sol sur lequel il est posé.

**Utilisation comme moquette** : la qualité Caro peut également être utilisée comme moquette. Dans ce cas, le tapis est fabriqué aux dimensions de la pièce, auxquelles on ajoute une marge sur tous les côtés pour que le tapis puisse être découpé aux dimensions exactes. Les bords qui ont été coupés doivent être collés pour éviter qu'ils ne s'effilochent. La solution la plus simple consiste à enduire l'envers du tapis d'une couche de latex.

Le tapis est ensuite collé au sol ou tendu entre les murs. La pose tendue présente l'avantage de pouvoir retirer le tapis très facilement. Renseignez-vous auprès d'un spécialiste de revêtements de sol pour connaître la méthode la mieux adaptée à votre pièce.

**Boulochage** : tous les tapis fabriqués en velours coupé (tissé) perdent des fibres au début. C'est un phénomène normal qui disparaîtra après quelque temps. Le boulochage dure en moyenne 6 à 24 mois, en fonction de l'intensité d'utilisation (passage, aspirateur).

**Usure du tapis** : tous les produits d'usage courant sont sujets à l'usure, y compris les tapis. Tournez régulièrement le tapis pour qu'il s'use uniformément.

## CONSIGNES D'ENTRETIEN SPÉCIFIQUES

**Aspirateur** : au début, les tapis Caro peuvent perdre des fibres. Ce phénomène est dû à la nature de la laine utilisée. Passez régulièrement l'aspirateur pour éliminer les fibres qui se détachent.

## Quelle est la résistance à l'usure du tapis?

Détermination du changement d'aspect des revêtements de sol textiles au moyen d'essais au tambour Hexapod - ISO 10361 (2000).

De manière générale	Caro basso	Caro medio	Caro alto
<b>Perte de poids après 12 000 tours en %</b>	0,72	0,84	0,8
<b>Changement d'aspect après 12 000 tours</b>	3	3	2
<b>Changement de couleur après 12 000 tours</b>	>=2	>=2	>=2
<b>Classe d'usage</b>	intensif	intensif	normal

**Conclusion** : après 12 000 tours, la perte de fibres s'élev

Charge statique - ISO 3416 (1975)°.

**Résultats du test** :

- après 24 heures, la profondeur de l'empreinte est de 1,28 mm pour le Caro basso, soit 10,67 %.
- après 24 heures, la profondeur de l'empreinte est de 0,6 mm pour le Caro medio, soit 3,3 %.
- après 24 heures, la profondeur de l'empreinte est de 3,33 mm pour le Caro alto, soit 13,3 %.

**Conclusion** : le Caro a une bonne élasticité en raison du pourcentage élevé de laine. Mais comme la surface est uniforme, la moindre irrégularité est visible. Il est dès lors conseillé d'utiliser des protecteurs de tapis.

## La lumière du soleil peut-elle altérer les couleurs du tapis?

Essai de solidité à la lumière- ISO 105 B02

(1994/Amd 1998 et 2000).

**Résultats du test** :

Solidité à la lumière des couleurs moyennes 6-7

Solidité à la lumière des teintes pastel 6

**Conclusion** : les couleurs du Caro sont solides à la lumière. Il est toutefois préférable de ne pas exposer les tapis directement à la lumière du soleil.

## Le tapis résiste-t-il aux étincelles?

Inflammabilité des revêtements de sol textiles -

**Norme américaine** : «Surface Flammability of Carpets and Rugs, Doc. FF 1-70°».

**Résultats du test** : la distance maximale entre le centre de la tablette qui brûle et la zone carbonisée s'élève à 9,1 mm pour le Caro. La flamme s'agrandit de seulement ± 4 mm.

**Conclusion** : la flamme se propage très lentement et ne constitue pas un danger pour les autres objets inflammables de la pièce. Une étincelle laissera toutefois une trace de brûlure sur le tapis. Soyez toujours vigilant en présence d'une source d'inflammation et éloignez-le tapis de la cheminée à feu ouvert.

## Comment le tapis résiste-t-il à l'écrasement des pieds de meubles?

Charge statique - ISO 3416 (1975)°.

**Résultats du test** :

- après 24 heures, la profondeur de l'empreinte est de 1,28 mm pour le Caro basso, soit 10,67 %.
- après 24 heures, la profondeur de l'empreinte est de 0,6 mm pour le Caro medio, soit 3,3 %.
- après 24 heures, la profondeur de l'empreinte est de 3,33 mm pour le Caro alto, soit 13,3 %.

**Conclusion** : le Caro a une bonne élasticité en raison du pourcentage élevé de laine. Mais comme la surface est uniforme, la moindre irrégularité est visible. Il est dès lors conseillé d'utiliser des protecteurs de tapis.

## Le tapis est-il compatible avec le chauffage par le sol?

Détermination de la résistance thermique au moyen de l'appareil Tecosy : méthode de la plaque chaude gardée.

**Résultats du test** : les valeurs de la résistance thermique, obtenues avec l'appareil Tecosy, s'élèvent à respectivement 0,13; 0,15; 0,15 pour les qualités Caro basso, medio et alto.

**Conclusion** : le Caro obtient un score moyen à ce test. Normalement, le tapis Caro est tout à fait compatible avec le chauffage par le sol. Néanmoins, lorsque le Caro est utilisé comme moquette ou comme carpe


En cas de chauffage par le sol, il est recommandé de vaporiser régulièrement le tapis avec de l'eau pour éviter le dessèchement. Le tapis gardera ainsi une plus belle apparence et fera moins de bouloches.



BEIGE-E



BEIGE-F



5M



6M




7M



10G



2G



3G



1M



2M



3M